YAMAMOTO

# フィルタ 一覧〈レーザー保護めがね・ゴーグル〉

## ■レーザー保護めがね

YL-780

YL-780G

YL-717

OD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

| タイプ | | 品番品名 | フィルタコード | フィルタカラー | 標準可視光透過率 | 200 紫外域 400 可視域 780 赤外域 3000 10600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 完全吸収タイプ | 特定波長対応 | YL-780 UVBG | D045 | | 44% | 193-532nm OD8 |
| | | YL-780 DYE | D031 | | 22% | 591-598nm OD5<br>595nm OD7 |
| | | YL-780 LDNIR | D046 | | 30% | 750-850nm OD5<br>800-810nm OD8 |
| | | YL-780 FIBER | D047 | | 30% | 810-1100nm OD7<br>850-1080nm OD8 |
| | | YL-780 CO2C | D050 | | 85% | 10600nm OD6 |
| | | YL-780 DRBY | D063 | | 19% | 694nm OD8 |
| | | YL-780 RLD | D068 | | 28% | 628-690nm OD6<br>690-694nm OD8 |
| | 強化ガラス | YL-780G IR | G070 | | 67% | 870-3000nm OD3<br>940-2300nm OD5<br>2900-3000nm OD6<br>1030-1500nm OD7 |
| | 多波長兼用 | YL-780 CBIR | C051 | | 28% | 190-470nm OD8<br>475nm OD7<br>820-1090nm OD7<br>850-1080nm OD8<br>9000-11000nm OD6 |
| | | YL-780 CYAG | C048 | | 23% | 190-532nm OD8<br>540nm OD4<br>940-1070nm OD6 |
| | | YL-717 C半導体2 | C034 | | 4% | 190-400nm OD6<br>740-840nm OD6<br>920-1160nm OD6<br>635-1550nm OD2 |

| タイプ | 品番品名 | フィルタコード | フィルタカラー | 標準可視光透過率 | 200 紫外域 400 可視域 780 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一部透過タイプ（整備用） | YL-780 MBLD | D073 | | 85% | 190-380nm OD8<br>380-405nm OD3 |
| | YL-780 MSHG | M049 | | 34% | 515-532nm OD2 |
| | YL-780 MVLD | M020 | | 48% | 660-680nm OD2 |
| | YL-780 MRLD | M065 | | 40% | 635nm OD 0.7<br>650nm OD 0.9<br>680nm OD 1<br>780nm OD 0.5<br>※ |
| | YL-780 MRGB | M023 | | 5% | 457-532nm OD2<br>633-655nm OD2 |
| | YL-780 AUVBG | A069 | | 45% | 420-500nm OD5<br>500-532nm OD4 |

※P.54掲載の分光グラフをご確認ください。

## ■レーザー保護ゴーグル

YL-130

YL-120H

OD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

| タイプ | | 品番品名 | フィルタコード | フィルタカラー | 標準可視光透過率 | 200 紫外域 400 可視域 780 赤外域 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 完全吸収タイプ | 特定波長対応 | YL-130 エキシマ | D001 | | 85% | 190-380nm OD10 |
| | | YL-130 ヤグ2倍波 | D004 | | 16% | 495-550nm OD8<br>532nm OD10 |
| | | YL-130 ダイ | D031 | | 22% | 591-598nm OD5<br>595nm OD7 |
| | | YL-130 アレキサンドライト | D006 | | 25% | 750-850nm OD4<br>800-810nm OD10 |
| | | YL-130 ヤグ | D009 | | 50% | 950-1060nm OD6 |
| | 強化ガラス | YL-120H ヤグ | H026 | | 67% | 900-3000nm OD4<br>960-1600nm OD7<br>2940nm OD7 |
| | 多波長兼用 | YL-130 Cヤグ2 | C014 | | 30% | 190-355nm OD10<br>532nm OD4<br>950-1065nm OD6 |
| 一部透過タイプ（整備用） | | YL-130 Mヤグ2倍波 | M018 | | 33% | 500-532nm OD2 |
| | | YL-130 M可視光半導体 | M020 | | 48% | 640-685nm OD2 |

2026.07
山本光学株式会社
セフティ＆レーザー・オプト事業部
本社 / 06-6783-1101　東京支店 / 03-3868-5503